

Disvilup di une metodologje di coprecipitazion modificade par soluzions solidis di ossits di ceri e zirconi cun alte resistance termiche e aree superficiâl elevade

ALFONSINA PAPPACENA *

Ristret. Al ven ilustrât il disvilup di un procediment di coprecipitazion pe produzion di materiâl a base di ossits misturâts di ceri e zirconi, caraterizât di aree superficiâl elevade, grande stabilitât termiche e mioradis proprietâts di imagazinament dal ossigjen. E ven sotliniade la utilitat de zonte di tensioatîfs e H_2O_2 di mût di inressi la stabilitât di chescj materiâi a altis temperaduris.

Peraulis clâf. Ossits di ceri e zirconi, catalizadôr a trê viis, OSC, aree superficiâl, tensioatîf.

Introduzion. L'ûs di materiâi a base di ossit di ceri al è in dì di vuê une vore difondût (Bernal et al. 1999, Trovarelli 2002). La cerie e je doprade intune grande varietât di procès industriâi, rapresentant une buine part dal marcjât dai ossits di tieris raris. La sô aplicazion comercial plui impuartante e je di sigûr il tratament des emissions dai motôrs a combustion interne, dulà che materiâi a base di ossit di ceri a son doprâts zaramai di 30 agns (Kaspar e Fornasiero 2003). La lôr azion plui interessante e je la capacitât di assorbî e mandâ fûr ossigjen daûr di variazions te composizion stoichiometriche dal flus di alimentazion. In dì di vuê i materiâi plui doprâts pe fabricazion di wash-coats par catalizadôrs a trê viis a son misturis a base di ossit di alumini cubiât cun CeO_2 - ZrO_2 a altis per centuâls di Ce o Zr, cu la zonte di elements de famee des tieris raris. Al è stimât che intai agns a vignî il marcjât al viodarà une cressite enorme

* Dipartiment di Chimiche, Fisiche e Ambient, Universitât dal Friûl, Udin, Italie.
E-mail: alfonsina.pappacena@uniud.it

de domande di catalizadôrs a trê viis pe purificazion dai gas di scaric dai autoveicui, in considerazion de introduzion di standards di emission plui rigjits intai prossims agns. In particolâr, si stime che la in crescita e interessarà so redut chei paîs che no àn ancjémò nissune regolamentazion des emissions. Lis cunditions severis dulà che i catalizadôrs si cjatin a funzionâ a domandin materiâi cuntune stabilitât termiche alte, e duncje la ricerche si è indreçade viers dal disvilup di gnûfs procediments di sintesi par otignî formulazions che a rispuindin ae domande dal marcjât di une gnove gjenerazion di wash-coats (Wakita et al. 2007, Larcher et al. 2009).

La finalitat di chest studi e je di svilupâ materiâi a base di cerie-zirconeie a alte stabilitât, cuntune atenzion particolâr pes carateristichis di estension superficiâl e imagazinament dal ossigjen, analizant l'efet de composizion e de zonte di agjents tensioatâfs, l'efet di pre-trataments e post-trataments cun H_2O_2 e l'efet des diviersis variazions te procedure di coprecipitazion.

2. Proceduris sperimentâls. Soluzions solidis a base di ossits di ceri e zirconi a son stadiis prontadis par coprecipitazion partint di precursôrs di sâi di nitrât (Treibacher Industrie AG) e idrossit di amoni (Aldrich) intun reatôr di veri (1L) furnît di une cjamare a temperadure controlade e di cuatri pompis pe immission dai reagjents e pal control dal pH. Une composizion tipiche e conten 20% wt. di CeO_2 , 73% ZrO_2 e elements de famee des tieris rarîs (5% Nd_2O_5 e 2% La_2O_3). I precipitâts a son stâts filtrâts e lavâts trê voltis cun 0,5L di aghe demineralizade e lis tortis a son stadiis secjadis a 393 K e cjalcinadis a 773 K (frescje), 1273 K (invieriment lizér) e 1373 K (invieriment fuart) par 4 h, e a son stadiis caraterizadis in detai cu lis tecnichis convenzionâls (XRD, TGA, BET) par controlâ purece di fase e carateristichis superficiâls e di scambi di ossigjen. Lis carateristichis superficiâls e la porositàt a son stadiis misuradis, rispetivementri, cun metodichis B.E.T. e BJH, su la fonde dal adsorbiment/desorbi ment dal nitrogjen a 77 K, doprant un analizadôr a adsorbiment di gas Tristar 3000 (Micromeritics). Lis proprietâts struturâls dai catalizadôrs a son stadiis caraterizadis midiant difrazion di rais-X (XRD). Lis modalitâts di difrazion a son stadiis regjistradis suntun difratometri Philips X'Pert utilizât a 40 kV e 40 mA doprant radiazion al $Cu-K_{\alpha}$ filtrade dal nichel. I spetris a son stâts rilevâts doprant un pas di $0,02^{\circ}$ e un interval di 40 s

par assisse angolâr intun range di 20°-145°. La dimension cristaline medie e je stade stimade su la fonde de largjece a metât altece (FWHM) dal pic di difrazion dai rais-X doprant la ecuazion di Scherrer cuntune corezion par slargjament de rie causade dal strument. Lis proprietâts di OSC dai polvars a son stadiis calcoladis in cundizions statichis cuntune metodiche TGA similâr a chês ripuartadis di Mamontov et al. (2003). Il polvar ossidât al ven tratât cun 5% H₂/Ar a 923 K par 70 min e la pierdite di pêss osservade, dovude ae rimozion di ossigen di bande dal H₂ par formâ aghe, e je leade ae capacitât di imagazinament dal ossigen a chê temperadure.

3. Risultâts e discussion. La otimizazion dai parametris di sintesi e je stade otignude lavorant suntune serie di variabilis te fase di pre- e post-tratament, tant che la introduzion dal riflûs, la zonte di H₂O₂ (Djuričić e Pickering 1999, Yu et al. 2006, Larcher et al. 2009), e/o tensioatîfs e la variazion dal pH te fase di precipitazion. La procedure di sintesi e je stade modificade a man a man su la base dal efiet di ogni singule variabile su aree superficiâl, porositàt e OSC dai materiâi. Il campion preparât cun coprecipitazion tradizionâl (vâl a dî cence riflûs e cence zonte di H₂O₂ e tensioatîf) al è definît CZ.

Un post-tratament cun riflûs par 20 h (rCZ) al puarte a un aument de aree superficiâl dal materiâl, anje se l'efiet al diminuìs cul cressi de temperadure dal tratament termic (Tabele 1). Par cuintrî un pre-tratament cun H₂O₂ (hCZ, doprant [H₂O₂]/[metal]=3) al prodûs un efiet impuar-

Tabele 1. Proprietâts superficiâls morfologichis e OSC dai materiâi.

Temperadure di invierment (K)	dimension medie dai pôrs (nm)			aree superficiâl SA _{BET} (m ² /g)			OSC _{923K} (µmol-O ₂ /g-CeO ₂)			dimension dai cristalits (Å)		
	773	773	1273	1373	773	1273	1373	773	1273	1373	773	
CZ	26	72	0	0	1059	822	699	54	133	168		
rCZ	30	112	7	0	957	841	175	55	137	265		
hCZ	43	93	19	1	1002	987	943	71	147	196		
r,hCZ	46	111	18	1	1027	958	638	55	142	242		

tant (leât ae sô influence te precipitazion dal ossit di ceri in situazions di pH acit [Djuričić e Pickering 1999]), slargjant la aree superficiâl fint a 19 m²/g a 1273 K. Al è interessant osservâ che il riflûs al influence utilmentri la aree superficiâl dai campions frescs, che il pre-tratament cun H₂O₂ al aumente in maniere significative la stabilitât termiche a 1273 K e che la cumbinazion dai doi trataments (r,hCZ) e prodûs un materiâl cuntune aree superficiâl elevade sedi in cundizions frescjis sedi invieridis. La cjalcinazion a 1373 K e prodûs une diminuzion dramatiche te aree superficiâl di ducj i campions, ma l'ûs di H₂O₂ al miore la capacitât di imagazzinament dal ossigjen ancje dopo il tratament di invieriment. La Tabele 1 e mostre che, se il post-tratament cun riflûs al influence parzialmentri lis proprietâts dal campion, il pre-tratament cun H₂O₂ al è un parametri fondamentâl par incressi la aree superficiâl e l'OSC; par chestis resons te optimizazion de sintesi al è stât mantignût dome il tratament cun H₂O₂.

La procedure di sintesi e je stade modificade ulteriormentri cu la introduzion di un tratament post-precipitazion cun tensioatîf, zontant al batch l'acit lauric (Aldrich) diretementri in forme solide, tant che “lizér agjent implant” (Zhang et al. 2009) (doprât di norme te preparazion di struturis mesoporosis [Terribile et al. 1998]); la soluzion prodote e ven aggitade par 4 h, e po dopo la suspension e ven filtrade e lavade come descrit parsore. La funzion dal agjent tensioatîf e je di mudâ la morfologjie superficiâl dal materiâl, produsint une strutture mesoporoze. Variant il rapuart molâr tra ionis totâi dal metal e tensioatîf ([metal]/[acit lauric]) si modifiche la distribuzion de dimension dai pôrs tal campion e, come ilustrât te Figure 1, la stabilitât termiche dopo l'invieriment a 1373 K e je leade a strent cu la dimension medie dai pôrs. Plui alte che e je la dimension medie dai pôrs, plui alte e risulte jessi ancje la aree superficiâl dopo dal tratament di invieriment fuart (i risultâts miôr si registrin cunctun rapuart molâr di 1/0,25 e une aree superficiâl di 14 m²/g). In curt, il post-tratament cun acit lauric si dimostre un parametri fondamentâl par otignî materiâi cun aree superficiâl elevade; cumbinant il pre-tratament cun H₂O₂ e il post-tratament cun acit lauric, la stabilitât termiche e je miorade in maniere dramatiche.

Un risultât une vore interessant si oten studiant l'efiet dal pH su lis proprietâts finâls dai materiâi. La precipitazion e je stade interote a divers valôrs di pH, di 6 a 11, tratant po dopo il precipitât cun acit lauric




Figure 1. Distribuzion de dimension dai pôrs tal materiâl fresc preparât cun H_2O_2 e tensioatîf cuntun diviers $[\text{M}^+]/[\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_2]$ rapuart molâr (tai ricuadris i valôrs di aree superficiâl par campions cjalcinâts a 1373 K).




Figure 2. Corelazion tra la dimension medie dai pôrs (\blacktriangle , campions frescs) e aree superficiâl (\blacksquare , campions invierîts) rispet al pH (rapuart cun tensioatîf 1/0,25).

(ducj i campions a jerin stâts pre-tratâts cun H_2O_2). Il valôr dal pH al influence la interazion tra tensioatîf e precipitât, influençant no dome la aree superficiâl ma ancje la porositàt dai materiâi; cun valôrs plui alts dal pH de precipitazion si oten une plui grande porositàt dai catalizadôrs e une stabilitât termiche miorade (Figure 2). Al è probabil che l'efet al sedi dovût al potenziâl ζ dal precipitât che al favorîs la interazion cu lis moleculis anfifilichis (Terribile et al. 1998, Ozawa e Hattori 2006). I risultâts relatîfs ae porositàt a son particolarmentri impuantants par mantignî une aree superficiâl elevade, e di fat il nestri studi al à evidenziât che campions frescs cuntune dimension dai pôrs plui grande a presentin une stabilitât termiche plui alte. Cjapant in considerazion i catalizadôrs a trê viis, il

deteriorament dal OSC (Wakita et al. 2007), causât dai procès di invieriment, al è un altre carateristiche critiche di valutâ. La Figure 3 e mostre la corelazion tra il deteriorament dal OSC (la flession te percentuâl di OSC dopo i trattaments termics) rispet al pH: il grafic al mostre une curve a vulcan invertide dulà che i risultâts miôr si otegnin a un pH di 9,5.

Il temp di interazion dal tensioatîf cul precipitât (di 1 a 4 oris) al à influençât in maniere divierse la stabilitât termiche e l'OSC dai materiâi; di fat, un temp di interazion plui bas al influence in positif la aree superficiâl (Figure 4), e invezit temps di interazion plui grancj a son leâts a un miorament dal OSC. I risultâts miôr a son stâts otignûts cuntun pH di 10,5 e 1 ore di interazion, che a àn prodot une aree superficiâl di $22 \text{ m}^2/\text{g}$ e cuasi nissun deteriorament dal OSC (2%).




Figure 3. Deteriorament dal OSC pal invieriment termic.




Figure 4. OSC e aree superficiâl dai materiâi preparâts cun temps difereents di interazion cul agjent templant.

4. Conclusion. In chest studi al è stât svilupât un procediment di coprecipitazion pe produzion di materiâl a base di ossits misturâts di ceri e zirconi, caraterizât di aree superficiâl elevade, grande stabilitât termiche e mioradis proprietâts di imagazinament dal ossigjen. Se di une bande il post-tratament cun riflûs al influence parzialmentri lis proprietâts dal campion, il pre-tratament cun H_2O_2 e il post-tratament cun acit lauric a àn miorât in maniere dramatiche la stabilitât termiche dopo di un invieriment fint a 1373 K par 4 oris cuntune aree superficiâl di $22\text{ m}^2/\text{g}$ rispiet a cirche $-2\text{ m}^2/\text{g}$ cun sintesi no modificade. Une altre variabile impuantante par otignî materiâi a stabilitât elevade al è il pH de precipitazion; une incressite dal pH e influence la porositat dal materiâl, cun efiets impuartants su la stabilitât e lis proprietâts di imagazinament e emission dal ossigjen. In curt, al somee che la co-precipitazion modificade cu la zonte di tensioatifs e H_2O_2 e produsi un miorament une vore significatif te stabilitât dai materiâi a altis temperaduris.